

Technisches Datenblatt

klimasan – W

Rein mineralischer anorganischer Wärmedämmputz

Daten:

Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit	0,077	W/(mK)
Trockenrohdichte	300	kg/m ³
Druckfestigkeit	1,6 - 3	N/mm ²
Biegezugfestigkeit	0,8	N/mm ²
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ=6	
Elastizitätsmodul	2000	N/mm ²
Baustoffklasse	A 1	
Wasseraufnahmekoeffizient	>3kg/m ² h ^{0,5}	

Verbrauch:

Sackinhalt:	50	Liter
Wasserbedarf	15	Liter
Ergiebigkeit ca.	40	Liter Frischmörtel je 50 Liter Sack

Verarbeitungshinweise:

klimasan-W, kann sowohl mit der Hand als auch mit der Putzmaschine aufgetragen werden. Der Verbrauch variiert, je nach Verarbeitung und Oberfläche. Der tatsächliche Verbrauch muss an der Baustelle ermittelt werden. Die Verarbeitungszeit beträgt maximal 4 Stunden.

Weitere Hinweise sind dem Merkblatt „Verarbeitungsanleitung“ zu entnehmen.

**Der Ansprechpartner
In Ihrer Nähe:**

--